


POLYKEN 930-35

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia PE średniej gęstości.

Warstwa klejąca:

- Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne.

Kolor:

- Żółty.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość	Metoda testu
Grubość: - ogólna	mm	0,89	-
- folii PE	mm	0,17	
- warstwy przylepnej	mm	0,72	
Tolerancja grubości 8%			
Wydłużenie względne	%	> 340	ASTM D1000
Wytrzymałość na zerwanie	N/mm	> 2,6	ASTM D1000
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	21	ASTM D149
Przyczepność do powierzchni pokrytej primerem	N/mm	> 1,6	EN12068
Odspojenie katodowe	mm	6,4	ASTM G8
Max temp. pracy	°C	85	-



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

POLYKEN 930-35

Taśma monotape ochrony przeciwkorozyjnej (jednostronnie przylepna) w dwuwarstwowym systemie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Stanowi powłokę w klasie B30 wg EN 12068.

ZASTOSOWANIE

- Jako jednostaśmowa warstwa ochrony przeciwkorozyjnej nakładana na oczyszczoną powierzchnię stalową pokrytą primerem POLYKEN 1027.
- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

CECHY I ZALETY

- Doskonała przyczepność do powierzchni stali pokrytej primerem oraz na zakładce.
- Tworzy jednolitą zwartą powłokę.
- Kompatybilna z większością izolacji antykorozyjnych rur stalowych wykonanych z PE, PUR, żywic epoksydowych, bituminy.
- Posiada minimalną paroprzepuszczalność.
- Wodoodporna.
- Posiada wysoką wytrzymałość dielektryczną.

STOSOWANIE

- Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 10 ÷ 25°C.
- Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: 16 ÷ 49°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

51, 102, 153 mm x 15,25 m.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3_072024