

ANTICORRay REP

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

WYGLĄD



OPIS

PRODUKTU

Nośnik:

- folia HDPE wysokiej gęstości o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Klej:

- Hot melt odporny na naprężenia ścinające.

Kolor:

- Czarny.

ANTICORRay REP

Łata naprawcza nakładana na gorąco w klasie C50 zgodnie z EN12068 i DIN 30672.

ZASTOSOWANIE

- Jako składnik systemu naprawy uszkodzonych powłok izolacji fabrycznej, PE i PP.

CECHY I ZALETY

- Bardzo wysoka przyczepność do powłok rur stalowych, materiału wypełniającego ANTICORRay Melt Stick.
- Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, nacisk).
- Wytrzymała na siły ścinające.

STOSOWANIE / UWAGI

- Zgodnie z technologią nakładania ANTICORRay REP.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

150 mm x 30 m

Produkt jest elementem systemów naprawczych ANTICORRay REP zgodnie z EN12068, który tworzą:

System A:

ANTICORRay Epoxy Primer
ANTICORRay Mastic Filler – wypełniacz ubytków,
ANTICORRay REP – łata naprawcza

System B:

ANTICORRay Mastic Filler – wypełniacz ubytków,
ANTICORRay REP – łata naprawcza.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Jednostka	Parametry	Metoda testu
Grubość: • nośnik • warstwa klejąca • całkowita	mm	0,80 0,45 1,25	-
Odporność na uderzenia	N·m (J)	16	EN 12068
Odporność na wgniatanie /penetrację, w 50°C	mm	1,47	EN 12068
Rezystywność R_{S100}	$\Omega \cdot m^2$	$\geq 7,5 \times 10^{10}$	EN 12068
Odspojenie katodowe (30 dni), w 50°C	mm	10,8	EN 12068
Przyczepność do izolacji fabrycznej	N/mm	23°C 50°C 10 1,5	EN 12068
Odporność na ścinanie	N/mm ²	23°C 50°C 1,0 0,27	EN 12068
Wydłużenie względne	%	600	EN 12068
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm	28	-
Odporność na starzenie termiczne (100 dni, 70°C) S_{100}/S_{70} E_{100}/E_{70}	-	$\geq 11,9$ $\geq 1,03$	EN 12068

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD4-052025



www.anticor.pl