

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

Zlecniodawca

Anticor Sp. z o.o.
Wygodna 28
32-020 Wieliczka

Opracowany przez

FIRE-LAB sp. z o.o.
ul. Szałwiowa 9
03-167 Warszawa, Polska

Nazwa wyrobu

Kauczukowa 600

Raport klasyfikacyjny nr

RKS/24/11/2025

Wydanie numer: 1

Data wydania

2025-11-26

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg EN 13501-1:2019

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport określa klasyfikację przyznaną dla wyrobu Kauczukowa 600 zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1:2019.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogólne

Wyrób Kauczukowa 600 określany jako mocowanie i uszczelnianie połączeń kanałów i rur z pianki w instalacjach HVAC oraz jako izolacja termiczna i akustyczna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

2.2 Opis wyrobu

Wyrób Kauczukowa 600 opisano niżej lub podano w raportach z badań, będących podstawą klasyfikacji wymienionych w 3.1.

Jednostronnie przylepna pianka "Kauczukowa 600" z kauczuku syntetycznego wzmocniona siatką poliestrową. Pianka w kolorze czarnym. Warstwa klejąca wykonana jest z kleju akrylowego.
Grubość pianki to 3 mm, gęstość 67 kg/cm³, grubość całkowita materiału to 3,08 mm.
Zlecniodawca deklaruje zgodność wyrobu z normą EN 14304:2009+A1:2013.

3. Raporty i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji

3.1 Raporty

Nazwa laboratorium	Nazwa zlecniodawcy	Raport nr	Metoda i data badania
Fire-Lab sp z o.o.	Anticor Sp. z o.o.	SMP-46/181/11/2025	PN-EN ISO 11925-2:2020-09 2025-11-25
Fire-Lab sp z o.o.	Anticor Sp. z o.o.	SSBI-59/181/11/2025	PN-EN 13823+A1:2022-12 2025-11-18

3.2 Wyniki

Metoda badania i numer badania	Parametr	Liczba badań	Parametr ciągły - wartość średnia (m)	Zgodność z parametrem
PN-EN ISO 11925-2:2020-09 SMP-46/181/11/2025	Fs ≤ 150mm	12	Fs ≤ 150mm	Zgodne
	Płonące krople/cząstki		Brak	Zgodne
PN-EN 13823+A1:2022-12 SSBI-59/181/11/2025	FIGRA0,2MJ [W/s]	3	72.8	(-)
	FIGRA0,4MJ [W/s]		70.68	(-)
	LFS <edge		Brak	Zgodne
	THR _{600s} [M/J]		2.25	(-)
	SMOGRA [m ² /s ²]		2.9	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		22.73	(-)
	Płonące krople/cząstki		Brak	Zgodne

4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z EN 13501-1:2019.

4.2 Klasyfikacja

Wyrób: Kauczukowa 600 w zakresie reakcji na ogień, uzyskał klasyfikację:

B

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s1

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s1,d0

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dotyczy wyrobu opisanego w punkcie 2.2. niniejszego raportu klasyfikacyjnego oraz dla mocowania na metalowych podkładach rzeczywistych o temperaturze topnienia równej 500 stopni Celsjusza.

5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:

- Nie zostanie zmieniona metoda badania.
- Nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna.
- Nie zostaną wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe wpływające na właściwości badanego materiału.

OPRACOWAŁ:

AUTORYZOWAŁ:



.....
(imię, nazwisko, data, podpis)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko, data, podpis)

KONIEC RAPORTU